

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Characteristics/Caractéristiques Techniques

SERIE: HICKORY 20mm

| | | |
|--|--------------------|---|
| CLASSIFICAZIONE Classification/Classification | UNI EN 14411 | App.G I a B |
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA Length and width/ Longueur et largeur | EN ISO 10545/2 | CONFORME in accordance conforme |
| ORTOGONALITA' Wedging/ Orthogonalité | | |
| SPESSORE Thickness/ Epaisseur | | |
| PLANARITA' Warpage/ Planéité | | |
| RETTELINEITA' SPIGOLI Linearity/ Rectitude des aretes | | |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption/Absorption d'eau | EN ISO 10545/3 | ≤ 0,5% |
| FORZA DI ROTTURA Breaking strength/contrainte de rupture | EN ISO 10545/4 | > 10000 N |
| RESISTENZA A FLESSIONE Bending strength/Résistance à la fléxion | EN ISO 10545/4 | ≥ 35 N/mm ² |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance/Résistance à la glissance | DIN 51130 | R11 |
| | DIN 51097 | A+B+C |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA Thermal expansion coefficient/Coefficient de dilatation thermique | EN ISO 10545/8 | $\alpha \leq 7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ $\alpha \leq 7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance/Résistance au choc thermique | EN ISO 10545/9 | GARANTITA guaranted garantie |
| RESISTENZA AL GELO Frost resistance/Résistance au gel | EN ISO 10545/12 | GARANTITA guaranted garantie |
| RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI Resistance to chemicals / Résistance aux produits chimiques | EN ISO 10545/13 | GARANTITA guaranted garantie |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance / Résistance aux taches | EN ISO 10545/14 | GARANTITA guaranted garantie |